

DATOS TÉCNICOS / REFERENCIA DE PRODUCTO

WMB-EVA7025A

Masterbatch blanco

WMB-EVA7025A es un masterbatch blanco con 70% de dióxido de titanio anatasa en un portador EVA-18J3 para espumas EVA y materiales para calzado.

Especificaciones técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Apariencia	Gránulos blancos
Resina portadora	EVA-18J3
Contenido de portador	25%
Contenido de TiO2	70%
Tipo de cristal	Anatase
Subtono	Alta blancura
Densidad	1.6 g/cm³
Densidad aparente	1.02 g/cm³
Humedad máxima	0.17%
Peso de 100 pellets	2-4 g
Cera PE	3.5%
Estearato de zinc	1.5%

Guía de procesamiento

PARÁMETRO	VALOR
Presión de espumado	5-20 MPa
Temperatura de fusión	Confirmar antes de usar
Temperatura del molde	50-60 degrees C
Secado	3 h a 60-80 degrees C

Aplicaciones

Calzado de espuma EVA

Notas técnicas

- Los valores físicos son promedios típicos. Confirme la idoneidad mediante pruebas con su resina y condiciones de proceso.
- El índice de fluidez no se publica aquí porque la unidad y las condiciones de ensayo de la ficha suministrada deben confirmarse.
- El intervalo de temperatura de fusión de la ficha suministrada es incompleto y debe confirmarse antes del procesamiento.

Referencia técnica compilada para evaluación de material. Este documento no es un certificado de lote ni una garantía de desempeño en aplicación.