

DATOS TÉCNICOS / REFERENCIA DE PRODUCTO

WMB-PP6035P

Masterbatch blanco

WMB-PP6035P es un masterbatch blanco con 60% de dióxido de titanio rutilo en un portador PP para procesamiento de polipropileno.

Especificaciones técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Apariencia	Gránulos blancos
Resina portadora	PP
Contenido de portador	35%
Contenido de TiO2	60%
Tipo de cristal	Rutilo
Subtono	Blanco
Gravedad específica	1.5
Densidad aparente	60 g/100cc
Humedad máxima	0.5%
Peso de 100 pellets	2-4 g
Cera PE	5%

Guía de procesamiento

PARÁMETRO	VALOR
Presión de inyección	80-120 MPa
Temperatura de fusión	200-220 degrees C
Temperatura del molde	30-70 degrees C
Secado	4 h a 80-85 degrees C

Aplicaciones

Película de PP / Moldeo por inyección

Notas técnicas

- Los valores físicos son promedios típicos. Confirme la idoneidad mediante pruebas con su resina y condiciones de proceso.
- El índice de fluidez no se publica aquí porque la unidad y las condiciones de ensayo de la ficha suministrada deben confirmarse.

Referencia técnica compilada para evaluación de material. Este documento no es un certificado de lote ni una garantía de desempeño en aplicación.